

Koda: 4S3909

Interno Scafi

Enokomponentni premaz za notranjost plovil in prostore motorjev.



Izdelek za zaščito lesenih, kovinskih ali fiberglass površin v notranjosti plovil. Premaz je hitrosušec in z odlično odpornostjo na morsko vodo, olja, maziva in goriva. Priporoča se kot premaz notranjih prostorov in pohodnih površin plovila, kot tudi za prostore, kjer se nahaja motor v vsaj dveh nanosih.

Caratteristiche		Dati Applicativi	
Tip	Enokomponentna	Nanašanje	čopič, valjček ali pištola
Vrsta veziva	Alkidna modificirana	Redčenje valjček čopič	5-10% Redčilo 400
Specifična teža kg/lit (±0,05)	1.420	Diluizione spruzzo	10-30% Redčilo 900
Suhi delež (volumensko)	45%	Protiprašno suho	2 uri (20C)
Viskoznost - ford	14-16 sec. (Ø8 pri 20°C)	Tempo di sovraverniciatura	18-24 ore (20°C)
Skladiščenje (+10-+30c)	18 mesecev	Temperatura med nanosom	Med +10 c e +40 c
		Relativna vlaga	Do 80%
		Debelina nanosa (suh film)	40-50 micronov vsak nanos
		Teoretična poraba m ² /l	10/12

PRIPRAVA PODLAGE IN CIKEL NANOSA

Nove kovinske površine.

Površina mora biti čista, razmaščena in brez rje in antikorozivno zaščiten z eno roko EVIOX CROMOMINIA. Sledijo dve roki INTERNO SCAFI premaza v razmaku 18-24 ur.

Nove lesene površine.

Les mora biti čist in pravilno presušen nakar nanese eno roko EVIOX CROMOMINIA razredčenega 30-40%. Po 12-24 urah sledijo dve roki INTERNO SCAFI premaza v razmaku 18-24 ur.

Že barvane površine

Če stara barva nima več dobre oprijemljivosti jo mehansko v celoti odstranimo in nato sledimo postopku kot za nove površine. Če je obstoječa barva v dobrem stanju in jo želimo obnoviti, ker je s časom morda matirala, površino dobro očistimo, posušimo in prebrusimo s papirjem srednje-fine granulacije. Sledijo dve roki INTERNO SCAFI laka v razmaku 18-24 ur.

KODA: 4S3909

Interno Scafi

Colori



Barva: Bela
Koda barve: 4S3909



Barva: siva
Koda barve: 4S4478

PREVIDNOSTNI UKREPI

Pred začetkom apliciranja barv strogo upoštevati nevarnostne simbole in varnostne ukrepe opisane na vsaki embalaži in varnostnem listu. Za dodatne informacije je na raspolago naša tehnična služba.

OPOMBE

Informacije ki ji posredujemo v tehničnem listu so plod naših spoznavanj in izkušenj, ker pa je nemogoče kontrolirati izvajalce če so se držali priporočil proizvajalca, le-ta ne velja kot implicitna garancija. V tem smislu proizvajalec in dobavitelj odklanjata vsako odgovornost za nestrokovno in nepravilno vgradnjo materialov. Za vse nejasnosti pri uporabi materialov predhodno kontaktirati našo tehnično službo. Procenti redčenja in časi sušenja so priročila za nanašanje barve pri temperaturi 20°C in lahko varirajo glede na klimo in klimatske razmere med delom.